

Bona Craft Oil 2K

Fiche technique

Performance, polyvalence et design : vous pouvez utiliser Bona Craft Oil 2K seule comme huile haute performance à séchage rapide ou la combiner à un vernis pour obtenir différents niveaux de brillance et une surface qui ne nécessitera quasiment aucun entretien. La formule unique de ce produit est issue d'une huile végétale modifiée et assure une protection solide, résistante à l'eau et aux taches, des sols des environnements résidentiels ou des espaces commerciaux exposés à une usure moyenne. Bona Craft Oil 2K est compatible avec la plupart des essences de bois, même les plus délicates, telles que le cerisier, le noyer, le chêne fumé et le hêtre étuvé. Elle est disponible en 12 couleurs (Neutre inclus), que vous pouvez associer aux produits Bona Tone et Bona Mix Colour de votre choix.

- Saturation très élevée
- Séchage rapide, mais durée d'utilisation après ouverture et durée de vie exceptionnellement longues
- Réparation et mélange faciles
- Très faible teneur en solvants
- Possibilité de recouvrir avec Traffic, Traffic HD et Traffic Natural

Données techniques

Base du produit :	Huiles végétales modifiées + durcisseur isocyanate
Couleurs :	Neutral, Frost, Ash, Umbra, Clay, Graphite, Sand, Invisible & Light Grey
COV :	Max. 19 g/litre (durcisseur inclus)
Rapport de mélange :	9 volumes d'huile (composant A) pour 1 volume de durcisseur (composant B), 10 %
Durée de vie :	6-8 heures
Temps de séchage :	- Entre deux couches : 15-30 minutes* - Trafic léger : Neutral/8 heures* Couleur/12 heures* <i>*Dans des conditions normales (23 °C/humidité relative de 50 %). Assurez-vous que la pièce est bien aérée.</i>
Outils d'application :	Raclette à huile Bona, rouleau à poils courts ou spatule en acier inoxydable. Pad rouge ou beige pour le lustrage.
Consommation :	Env. 30 m ² /litre selon le type de bois
Sécurité :	Composant A : non classé, composant B : classé, voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.
Risque d'incendie :	Non inflammable, mais risque d'auto-inflammation. Après utilisation, les chiffons, serpillières ou autres doivent être immergés dans l'eau ou placés dans des récipients métalliques scellés. Voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.
Nettoyage :	Nettoyer les outils avec du white spirit. Les résidus secs s'éliminent avec du white spirit.
Conservation :	2 ans à compter de la date de fabrication, dans le conteneur d'origine non ouvert.
Stockage/Transport :	La température doit rester comprise entre +5 °C et +25 °C pendant le stockage et le transport.
Mise au rebut :	Les déchets et les conteneurs vides doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.
Format :	6 x 1,25 litre (1 125 mL d'huile + 125 mL de durcisseur)
Certificats :	GreenGuard - Faible niveau d'émissions dans l'air intérieur. EN 71-3 - Application sur les jouets DIBt - Produit de construction certifié DIN 51 130 ; R10 - Risque de glissade faible

Préparation

Vérifiez que la surface est « acclimatée » à la température ambiante, bien poncée, sèche et exempte de poussière de ponçage, de cire et d'autres corps gras. Attendez que le produit atteigne la température ambiante pour l'utiliser. Les conditions d'application optimales se situent entre 20 et 25 °C et entre 30 et 50 % d'humidité relative de l'air. Des températures élevées et une faible humidité réduisent le temps de séchage, tandis que des températures basses et une forte humidité l'augmentent. La température minimale d'utilisation est de 16 °C. Utilisez des gants en caoutchouc, des lunettes de sécurité et des chaussons jetables pendant l'application.

Août 2021

La présente fiche technique remplace la version précédente

page 1/3

Finition



Neutre



Givre



Invisible



Brume



Beige



Gris clair



Cendre



Bois flotté



Graphite



Argile



Province



Ombre

Bona®

Bona Craft Oil 2K

Fiche technique

Finition



Il est conseillé d'utiliser Bona Mix & Fill ou Bona Mix & Fill Plus pour boucher les interstices de petite taille avant d'appliquer Bona Craft Oil 2K. Sur les sols sur lesquels ce n'est pas possible, il est important de maintenir l'huile à la surface, par exemple en l'appliquant en une fine couche à l'aide d'un chiffon enroulé autour d'un pad placé sous une monobrosse. L'huile ne doit pas s'infiltrer dans les interstices.

Mesures de précaution

- Le ponçage et les propriétés du bois influent sur la couleur finale. La couleur ne doit être évaluée qu'après l'application de la dernière couche de finition. Les marques, les différences de couleur, la coloration inégale, etc. ne sont pas dues au produit en lui-même mais à son utilisation. Soyez prudent lors du ponçage. En cas de doute, effectuez un test de coloration et de finition avant d'utiliser le produit.

Conseil : pour une coloration plus intense et uniforme, vous pouvez appliquer de l'eau sur le bois avant l'application de l'huile. Poncez et nettoyez le sol. Appliquez une fine couche d'eau sur la surface avec une éponge ou un rouleau à poils courts. Laissez sécher la surface avant d'appliquer l'huile.

Utilisations recommandées

Option 1 - Usure modérée/élevée
Bona Craft Oil 2K

Option 2 - Usure intensive dans un espace commercial
1x Bona Craft Oil 2K
2x Bona Traffic/Traffic HD

Option 3 - Usure modérée/élevée
1x Bona Rich Tone (facultatif)
1x Bona Craft Oil 2K
2x Bona Hardwax Oil

Application

1. À l'aide d'un marteau, enfoncez un poinçon ou un tournevis dans le haut et le bas du récipient supérieur et laissez le contenu s'écouler dans le récipient inférieur (au moins 1 minute). Retirez le récipient supérieur et mélangez bien le contenu.
2. Appliquez et répartissez une fine couche de l'huile mélangée sur le sol. Sur les grandes superficies, travaillez par zones et utilisez la technique d'application « humide sur humide ».
3. Attendez 15 à 30 minutes que le bois absorbe l'huile, puis lustrez la surface avec une monobrosse équipée d'un pad rouge ou beige.
4. Effectuez un autre passage pour ajouter de l'huile si nécessaire et assurez-vous que les zones absorbantes sont saturées.
5. Attendez de nouveau 15 à 30 minutes avant de retirer le surplus d'huile avec des chiffons en coton placés sous une monobrosse.
6. Lustrez la surface avec un pad Bona Woolpad pour un résultat parfait.
7. Laissez la surface sécher au moins 8 heures* (12 heures pour une huile colorée*) avant de circuler dans la zone. Assurez-vous que la pièce est bien aérée pendant l'application et le séchage.

AVERTISSEMENT : BONA CRAFT OIL 2K CONTIENT DES HUILES SICCATIVES. RISQUE D'AUTO-INFLAMMATION. APRÈS UTILISATION, LES CHIFFONS, PADS OU AUTRES DOIVENT ÊTRE PLACÉS DANS DE L'EAU OU DANS DES RÉCIPIENTS MÉTALLIQUES SCELLÉS.

* Temps de séchage à 23 °C/50 % d'humidité relative, prévoir un temps de séchage plus long sur les essences de bois tropicales, en cas d'humidité de l'air élevée et à basse température. Les meubles peuvent normalement être mis en place après 12-24 heures, mais attendez environ 1 semaine avant de recouvrir la surface de tapis. Laissez sécher 1 à 2 jours avant de procéder à un nettoyage humide.



Entretien

Nettoyez régulièrement le sol avec une serpillière sèche et/ou un aspirateur. Au besoin, essuyez avec une serpillière trempée dans un mélange d'eau et de Bona Soap. Remarque : dans la mesure du possible, privilégiez le nettoyage à sec. Pour l'entretien de la surface, utilisez Bona Care Oil. La fréquence d'application dépend du degré d'usure et peut varier de tous les trois ans dans un environnement domestique à plusieurs fois par an dans un espace commercial.

Vous trouverez des instructions d'entretien détaillées à l'adresse suivante : www.bona.com

Surcouches

Instructions pour le vernis

Pour améliorer la résistance totale à l'usure du sol et réduire la fréquence d'entretien, en particulier dans les zones exposées à une forte usure, il est recommandé de recouvrir la surface de deux couches de vernis Bona Traffic/Traffic HD. Cette recommandation s'applique également aux surfaces colorées, car la protection supplémentaire procurée par le vernis préservera la coloration d'origine. *Remarque : l'huile Bona Craft Oil 2K ne peut être utilisée avec un vernis que si elle n'est pas combinée à un produit Mix Colour ou Bona Tone.*

1. Lustrez la surface avec un pad rouge et passez l'aspirateur.
2. Appliquez une seule couche de Bona Craft Oil 2K sur le sol en respectant les recommandations d'application standard. Sur les essences de bois poreuses ou très absorbantes, une deuxième couche est conseillée. Éliminez le surplus avec des chiffons.
3. Laissez sécher au minimum 8 heures (12 heures pour une huile colorée). Un temps de séchage plus long peut être nécessaire sur les essences de bois tropicales et/ou dans des conditions climatiques défavorables. Pour vous assurer que la surface est sèche, frottez-la avec un chiffon en coton ou du papier absorbant. Si vous récoltez ainsi de nombreux pigments, cela signifie que la surface n'est pas sèche. Effectuez les étapes suivantes uniquement lorsque la surface est complètement sèche.
4. Passez l'aspirateur.
5. Mélangez Bona Traffic/Traffic HD avec du durcisseur et appliquez 2 couches au rouleau. Il est recommandé d'effectuer un léger ponçage entre les couches de vernis pour éliminer les éventuelles aspérités. Pour cela, utilisez exclusivement un pad Bona Scrad Pad.
6. Pendant les 72 premières heures, le trafic doit être léger. Attendez au moins une semaine avant de placer des tapis ou d'autres revêtements sur le sol.

Instructions pour l'huile-cire dure

1. Appliquez une seule couche de Bona Craft Oil 2K sur le sol en respectant les recommandations d'application standard. Sur les essences de bois poreuses ou très absorbantes, une deuxième couche est conseillée. Éliminez le surplus avec des chiffons.
2. Laissez sécher au minimum 8 heures (12 heures pour une huile colorée). Un temps de séchage plus long peut être nécessaire sur les essences de bois tropicales et/ou dans des conditions climatiques défavorables.
3. Pour vous assurer que la surface est sèche, frottez-la avec un chiffon en coton ou du papier absorbant. Si vous récoltez ainsi de nombreux pigments, cela signifie que la surface n'est pas sèche. Effectuez les étapes suivantes uniquement lorsque la surface est complètement sèche.
4. Passez l'aspirateur.
5. Appliquez deux couches de Bona Hardwax Oil. Il est recommandé d'effectuer un léger ponçage entre les couches d'huile-cire dure pour une finition de surface parfaite.

Les informations fournies sont basées sur nos connaissances actuelles. Elles ne sauraient être exhaustives. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le produit et les présentes recommandations sont adaptés à l'utilisation prévue, au type de bois et à la situation. Bona garantit uniquement la qualité du produit livré. Une application professionnelle, gage d'un résultat final optimal, n'est pas de notre ressort. En cas de doute, effectuer un test préalable ou contacter le service technique de Bona. Lire attentivement et s'assurer d'avoir compris les informations figurant sur les étiquettes de l'emballage et sur la fiche de données de sécurité avant d'utiliser ce produit.