



Bona R850T

Bona[®]



Bona R850T

Bona R850T är ett elastiskt 1-komponent silanbaserat lim för trägolv enligt EN 14293 (mjukt). Det härdade limmet är – liknande konventionellt lim – håller emot drag under expansion, medan motståndet vid krympning är mycket låg. Spänningar på undergolvet reduceras därför. Primer är normalt inte nödvändigt. Limmet härdar genom en kemisk reaktion med fukt.



Egenskaper

- 1-komponent, lätt att använda
- Mjuk elastisk
- Vatten och lösningsmedels fri, minimal påverkan på trägolvet
- God vidhäftning på de flesta undergolv och träslag
- Limrester kan lätt avlägsnas
- Ribbstabil, håller mönstret efter limspridaren

Tekniska data

Produkt typ:	Silan Modifierad Polymer
Färg:	Kräm
Torktid:	Öppentid: 20 minuter
Viskositet:	Lätt att applicera – stabil
Densitet:	1.6 g/cm ³
GISCODE:	RS 10
Ecode:	EC1R
Rengöring:	S100, aceton eller etanol. Härdat lim avlägsnas mekaniskt.
Belastning:	Efter 24 till 48 timmar
Ytbehandling:	2 till 4 dagar allt beroende på luftfuktighet och inbunden fukt i materialen.
Lagring/transport:	Temperaturen bör ej understiga +5°C eller överstiga +25°C under lagring och transport. Lagras svalt, torrt och i väl ventilerat utrymme.
Förvaringstid:	6 månader i obruten original förpackning.
Förpackning:	600 ml / 0.96 kg per tub, 20 tuber per förpackning.

Ytterligare information kan ges i form av säkerhetsdatablad.