



# Bona Craft Oil 1K

## IMPREGNEEROLIE

Creërt het perfecte oppervlak voor houten vloeren



Bona Craft Oil 1K is een unieke mix van verschillende plantaardige oliën, gemodificeerd voor superieure impregnatie en langdurige bescherming van houten vloeren. De exclusieve mix heeft een laag geurgehalte en is gemakkelijk verwerkbaar. Vanwege het hoge oliegehalte en de uitstekende indringings-eigenschappen is doorgaans slechts één applicatie nodig, waardoor de behandeling snel en eenvoudig is. Geschikt voor houten vloeren in openbare en huishoudelijke omgevingen, alsmede voor meubels en ander houtwerk.

- Extreem hoge verzadigingsgraad
- Sneldrogend en eenvoudig aan te brengen
- Geurarm
- Veilig voor gebruik op kinderspeelgoed en werkbladen, volgens EN 71-3.



# Bona Craft Oil 1K

## IMPREGNEEROLIE

Creërt het perfecte oppervlak voor houten vloeren

### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Productbasis:</b>	Gemodificeerde, plantaardige oliën
<b>Kleuren:</b>	Neutral, Frost
<b>Vast stofgehalte:</b>	Ca. 96-98% (afhankelijk van de kleur)
<b>Droogtijd:</b>	Tussen 2 lagen: 15-30 minuten <sup>1</sup> Licht gebruik: 24 uur <sup>1</sup> <sup>1</sup> onder normale condities, 20°C/60% r.v. Zorg voor goede ventilatie
<b>Gereedschap:</b>	Olie resistente rubber wisser, rvs spatel of Bona Wool Pad, Bona Rode Pad voor boenen
<b>Verbruik:</b>	Ca. 20 m <sup>2</sup> /liter afhankelijk van de houtsoort
<b>Veiligheid:</b>	Niet geclassificeerd
<b>Brandgevaar:</b>	Niet brandbaar, echter wel risico van zelfontbranding. Gebruikte doeken, pads e.d. moet in water worden ondergedompeld of in afgesloten metalen bakken worden geplaatst, zie het veiligheidsblad
<b>Reiniging:</b>	Reinig gereedschap met aceton. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton
<b>Houdbaarheid:</b>	3 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
<b>Opslag/transport:</b>	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
<b>Afval:</b>	Afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving
<b>Verpakking:</b>	1 liter & 2,5 liter blikken
<b>Certificaten:</b>	EN 71-3 toepassing op kinderspeelgoed DIN 51 130; klasse R10, laag slipgevaar DiBt; veilig bouwproduct

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.

**WAARSCHUWING: BONA DECKING OIL BEVAT DROGENDE OLIËN, RISICO OP ZELFONTBRANDING. PLAATS GEBRUIKTE DOEKEN, PADS EN ANDER MATERIAAL IN WATER OF AFGEDICHTE METALEN BAKKEN**

### VOORBEREIDING

Controleer of de vloer is geacclimatiseerd aan de gebruiksomgeving, goed is geschuurd en droog en vrij van schuurstof, oude olie, was en andere verontreinigingen is. Laat het product vóór gebruik op kamertemperatuur komen. Het product kan het beste worden aangebracht bij een temperatuur tussen 20-25°C en een luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd; lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. **Minimumtemperatuur voor gebruik is 16°C.** Gebruik tijdens het aanbrengen rubberen handschoenen, een veiligheidsbril en wegwerp plastic overschoenen.

Het wordt aanbevolen om Bona Mix & Fill of Bona Mix & Fill Plus te gebruiken om kleine openingen op te vullen voordat Bona Craft Oil 1K wordt aangebracht. Op vloeren waar geen gaten kunnen worden opgevuld, is het belangrijk om de olie aan de oppervlakte te houden: b.v. door de olie dun aan te brengen met een doek die om een pad is gewikkeld onder een boenmachine. Er mag geen olie vrijelijk in open gaten sijpelen.



# Bona Craft Oil 1K

## IMPREGNEEROLIE

### Creërt het perfecte oppervlak voor houten vloeren

#### Voorzorgsmaatregelen

De uniformiteit van het schuren en de eigenschappen van het hout hebben invloed op de uiteindelijke kleur. De kleur mag pas na de definitieve afwerking worden beoordeeld. Markeringen, kleurverschillen, ongelijkmatige kleuren etc. zijn niet de schuld van het product, maar vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker! Let op het schuren. Als u het niet zeker weet, voer dan vóór gebruik een test uit.

**Tip:** voor een meer intense en uniforme kleuring kan het hout worden gewaterd (water-popped) voordat er olie wordt aangebracht: schuur en reinig de vloer. Breng water dun aan op het oppervlak met een spons of kortharige roller. Laat het oppervlak een nacht drogen voordat u olie aanbrengt.

### BEHANDELSHEMA

#### Onbehandeld hout

1-2 x Bona Craft Oil 1K

### GEBRUIKSAANWIJZING

1. Breng de olie dun aan met een oliebestendige rubber wisser, rvs spatel of een Bona Wool Pad.
2. Voer na 15-30 minuten de behandeling nogmaals uit totdat het oppervlak verzadigd is, d.w.z. totdat het hout geen olie meer opneemt. Het aantal benodigde behandelingen is afhankelijk van de houtsoort, maar meestal zijn 1-2 behandelingen voldoende.
3. De vloer in verschillende richtingen naboenen met een boenmachine (150 omw./minuut) voorzien van een rode pad.
4. Overtollige olie direct verwijderen met katoenen doeken en het oppervlak minimaal 24 uur laten drogen – de vloer tijdens deze periode niet belopen.

**Tip:** voor het beste resultaat kunt u de vloer 6-18 uur na het aanbrengen van de laatste olielaag polijsten met een Bona Wool Pad (300 omw./minuut). Als de vloer er vlekkerig uitziet, doe dan een kleine hoeveelheid olie op een katoenen doek, plaats deze onder de machine en boen de vloer. Na 1 uur opnieuw oppoetsen met een schone katoenen doek.

**Droogtijd (bij 20°C/60% r.v.):** 24 uur – verwacht een langere droogtijd voor exotisch hout en bij lagere temperaturen en/of hoge relatieve luchtvochtigheid. Het terugplaatsen van meubels kan na 1-2 dagen, maar wacht ca. 1 week voor het terugplaatsen van tapijten en andere vloerbedekkingen én met het vochtig reinigen.

### ONDERHOUD

Reinig de vloer regelmatig met een Bona Microfiber Dusting Pad of een stofzuiger. Wanneer nodig nat reinigen met een Bona Microfiber Cleaning Pad met Bona Reiniger voor Geoliede Houten Vloeren. **Noot:** reinig altijd met een zo droog mogelijke methode. Voor onderhoud en het oppervlak in goede conditie te houden, gebruik Bona Oil Care. Om versleten kleuren te herstellen, kan er 20% van de gekleurde Bona Craft Oil 1K worden toegevoegd aan de Bona Oil Care. De frequentie hiervan wordt bepaald door het slijtagniveau en kan variëren van elk 3<sup>e</sup> jaar in een huiselijke omgeving tot een paar maal per jaar in een commerciële omgeving.


Meer gedetailleerde instructies kunt u terugvinden op [www.bona.com](http://www.bona.com).




# Bona Craft Oil 1K

IMPREGNEEROLIE

Creërt het perfecte oppervlak voor houten vloeren



Neutral



Frost

**Noot:** monsterstalen zijn uitsluitend bedoeld ter indicatie. Het uiterlijk kan variëren afhankelijk van de houtsoort, behandelingschema etc. Vóór de toepassing altijd eerst testen.

## BELANGRIJK

Voor het aanbrengen van Bona Craft Oil in combinatie met Bona Tone-voorbehandeling, zie de respectievelijke technische merkbladen van de Tones zelf: Bona Rich Tone Grey of Bona Nordic Tone. Houd er rekening mee dat het product niet kan voorkomen dat het hout op korte of lange termijn van kleur verandert als gevolg van looibloedingen, de beweging van natuurlijke oliën of de effecten van UV-licht.

De informatie in dit document en alle andere adviezen & aanbevelingen die wij geven om de uitvoerder te helpen en bij te staan, zijn gebaseerd op eerdere ervaringen en uitgebreide testen, maar pretenderen niet volledig te zijn. Vanwege het brede scala aan mogelijke toepassingen en toepassingsomstandigheden van onze producten, ontslaan we de gebruikers niet van de noodzaak om hun eigen testen uit te voeren of technisch advies in te winnen bij Bona vóór gebruik. Bona kan alleen garantie geven op haar producten en niet op de constructie als geheel. Neem de aanbevelingen van de vloerfabrikant en de bepalingen van relevante normen in acht.

**België:** Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, [infobelgium@bona.com](mailto:infobelgium@bona.com)

**Nederland:** Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, [bona.nl@bona.com](mailto:bona.nl@bona.com)

16-02-2024

Dit blad vervangt alle vorige versies