

Bona Decking Oil

Ficha técnica

Bona Decking Oil é uma mistura concentrada de óleos vegetais modificados para conseguir uma impregnação superior e uma proteção de longa duração para os pavimentos e outras superfícies de madeira que estejam à intempérie. Realça o veio natural da madeira ao mesmo tempo que a protege contra a entrada de humidade, reduzindo assim o elevado risco da madeira se fissurar ou se deformar.

- Proteção de longa duração contra as inclemências do tempo
- Contém proteção UV
- Reduz as rachas e a deformação da madeira
- Secagem rápida e fácil de aplicar
- Baixo conteúdo em COV e baixa emissão de cheiros

Dados técnicos

Base do produto:	Óleos vegetais modificados
Cores:	Neutro, Mogno, Teka, Cinza
COV:	~6 %
Dissolução:	Não diluir
Tempo de secagem:	- Entre aplicações: de 30 a 60 min. - Utilização moderado: 24 horas
Ferramentas de aplicação:	Trincha larga, rolo Bona
Rendimento:	Aprox. 20 m ² /litro, dependendo do tipo de madeira
Segurança:	Não classificado
Risco de incêndio:	Não inflamável.
Risco de auto ignição:	consulte a ficha de segurança para mais informação.
Limpeza:	Limpe as ferramentas com dissolvente. O material seco pode-se eliminar com dissolvente.
Validade:	2 anos a partir da data de produção no seu recipiente original sem abrir
Armazenagem / Transporte:	A temperatura durante o armazenamento e o transporte não deveria estar por debaixo de +5°C nem exceder os +25°C.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e os recipientes vazios deverão gerir-se conforme as normas locais.
Tamanhos:	2,5 e 10 litros

Preparação

A superfície a tratar deve ser composta por madeira virgem e tem de se encontrar seca. A percentagem de humidade da madeira não deve superar os 18% de HR. A madeira oleada, encerada e/ou degradada deveria ser limpa por completo com o sistema Bona Deep Clean ou com o Bona Decking Reviver antes de aplicar o novo óleo.

Os pavimentos de madeira instalados recentemente não devem ser tratados de forma imediata após a instalação, devem numa primeira fase estar exposto à climatologia durante várias semanas. Isto fará com que a madeira adquira porosidade e absorvência para o óleo Bona Decking Oil.

As condições óptimas de aplicação são entre 18°C e 25°C. Uma temperatura elevada e uma humidade baixa reduzem o tempo de secagem, enquanto que uma temperatura baixa e uma humidade elevada prolongam o tempo de secagem. A temperatura mínima de uso é de **13°C**.

Acabamentos



Bona[®]

Bona Decking Oil

Ficha técnica

Tratamento

Madeira não tratada

1-2 aplicações sucessivas de Bona Decking Oil

Aplicação

Agite bem o frasco.

1. Aplique uma ou duas camadas de óleo de maneira uniforme e bem estendida utilizando uma trincha larga ou qualquer aplicador adequado.
2. Quando o deck estiver saturado, elimine todo o óleo sobrando com um pano de algodão.
3. Deixe que o pavimento seque pelo menos durante 24 horas antes de utilizar. Durante esse tempo evite a passagem de pessoas. Se chover sobre o pavimento antes de que o óleo seque, pode ser necessário aplicar novamente uma fina camada de óleo

AVISO: BONA DECKING OIL CONTÉM ÓLEOS SECANTES. EXISTE RISCO DE IGNIÇÃO ESPONTÂNEA. OS TRAPOS, PANOS OU SIMILIARES UTILIZADOS DEVERIAM SER INTRODUZIDOS EM ÁGUA OU EM RECIPIENTES METÁLICOS FECHADOS.

Tempo de secagem (a 20°C/60% HR): 24 h; se durante o tempo de secagem as temperaturas são baixas e a humidade elevada, há que esperar um maior tempo de secagem.

Manutenção

Lave o pavimento de forma ocasional com água e Bona Soap. Se começa a mostrar sinais de desgaste como, por exemplo, um aspeto mais claro ou mais seco, então poder-se-á aplicar outra camada de Bona Decking Oil para melhorar a superfície e prolongar a vida do pavimento antes de que o desgaste piore. A madeira cinzenta e degradada deve ser limpa a fundo com o sistema de Limpeza Bona Deep Clean System ou com o Bona Decking Reviver antes de voltar a aplicar o óleo.

Dispõe de instruções detalhadas na web www.bona.com

Aviso importante

A informação fornecida proporciona-se de boa-fé e com base nos melhores conhecimentos com os quais contamos na data da sua emissão, mas pode não estar completa. O utilizador é o responsável de se certificar de que o produto e as recomendações ressaltadas neste documento são aptas para o seu propósito, para o tipo de madeira e para as circunstâncias correspondentes antes da sua utilização. A Bona só pode garantir o produto que se entrega. A aplicação profissional, por tanto com êxito, do produto está fora do nosso controlo. Em caso de dúvida efetue uma prova preliminar ou entre em contacto com o serviço técnico da Bona. O utilizador deve ler e compreender toda a informação incluída nas etiquetas das embalagens e as fichas de segurança antes de utilizar este produto.

Acabamentos

