



Bona SuperSport Pure HD

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN COATING

Geweldig elastisch oppervlak, voor geweldige sport



Hoogwaardige tweecomponenten watergedragen sportlak, speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik op elastische sportvloeren in sporthallen. Het dient als een oppervlakte-bescherming voor de lange termijn, het vereenvoudigt het routine-onderhoud en het herstelt de wrijving volgens de Europese norm voor binnensportvloeren. Een heldere formule.

- Sterke PUR-bescherming voor elastische sportvloeren
- Optimale applicatie- en egalisatie-eigenschappen
- Eenvoudig te onderhouden
- FIBA goedgekeurd



Bona SuperSport Pure HD

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN COATING

Geweldig elastisch oppervlak, voor geweldige sport

TECHNISCHE GEGEVENS

Producttype:	2-componenten watergedragen polyurethaan topcoating
Vast stofgehalte:	Ca. 45%
Glans (bij 60°):	Mat: 18% (op glass)
Mengverhouding:	1 deel Bona R Harder op 10 delen Bona SuperSport Pure HD of 0,45 liter Harder op 4,55 liter Bona SuperSport Pure HD (≈9 vol%)
Pot life:	Max. 2 uur bij 20°C (korter als het warmer is)
Verdunning:	Niet verdunnen. Voor extra open tijd kan er tot 4% Bona Retarder worden toegevoegd
Droogtijd:	Overcoaten: 2-4 uur ¹ Licht gebruik: 8 uur ¹ Klaar om te spelen: 3 dagen ¹ (zie aanvullende noot onder Gebruiksaanwijzing hieronder) ¹ onder normale condities, 20°C/60% r.v.
Gereedschap:	Bona SuperCoat Roller (11 mm vacht)
Verbruik:	8-10 m ² /liter (100-120g/m ²) per laag
Safety	Coating: niet geclassificeerd Harder: geclassificeerd (zie veiligheidsblad)
Reiniging:	Veeg het gereedschap schoon van restanten vóór het reinigen met een minimum aan water. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton
Houdbaarheid:	Coating: 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking Harder: 18 maanden na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
Afval:	Afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	3 x 5 liter inclusief harder (0,45 liter)
Certificaten:	EMICODE; EC1 ^{PLUS} – zeer lage emissies binnenshuis GREENGUARD Gold EN 14904:2006 EN 13501-1, Reactie bij brand FIBA goedgekeurd Voldoet aan LEED en BREEAM eisen

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.

VOORBEREIDING

Controleer of de vloer is geacclimatiseerd aan de gebruiksomgeving, goed is geschuurd en droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen is – dit moet echt volledig vrij zijn omdat het anders de hechting van Bona SuperSport Pure HD kan belemmeren.

Het verwijderen van polishlagen, vloerbehandelingsmiddelen en andere verontreinigingen is een cruciale stap bij het garanderen van een succesvolle toepassing van Bona SuperSport Pure HD. Bona heeft verschillende mogelijke oplossingen ontwikkeld, afhankelijk van het vloertype en de beschikbare uitrusting. Raadpleeg de gids “Best practices for Floor Renewal” die beschikbaar is onder de tab “Documenten” op de Bona SuperSport Pure HD productpagina op www.bona.com voor een volledige omschrijving van alle bevolen oplossingen (Engelstalig).



Bona SuperSport Pure HD

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN COATING

Geweldig elastisch oppervlak, voor geweldige sport

Test en evalueer altijd de hechting om compatibiliteit met het oppervlak te garanderen voordat u de gehele vloer behandelt.

Laat de coating en de harder op kamertemperatuur komen. Optimale condities zijn tussen 18-25°C en 30-60% relatieve luchtvochtigheid. Hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd; lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. **Minimumtemperatuur voor gebruik is 13°C.**

Vorbereiding van eerder gecoate elastische vloeren

Bona SuperSport Pure HD kan worden gebruikt voor het overlakken van in de fabriek voorgelakte en eerdere gecoate vloeren, maar altijd vóór gebruik een test uitvoeren om te checken dat er een goede hechting plaatsvindt.

BEHANDELSHEMA - Alternatieven

Renovatie van PVC & Vinyl sportvloeren:

- 1-2 x Bona Pure Colour voor zones (optioneel)
- 1 x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2 x Bona SuperSport Pure HD

Renovatie van Linoleum sportvloeren:

- 1 x Bona LinoPrime
- 1-2 x Bona Pure Colour voor zones (optioneel)
- 1 x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2 x Bona SuperSport Pure HD

Renovatie van Rubber sportvloeren:

- 1-2 x Bona Pure Colour (voor zones, vlakken)
- 1 x Bona SuperSport Line Paint
- 2 x Bona SuperSport Pure HD

Hercoaten (periodiek onderhoud)

- 1 x Bona SuperSport Pure HD

Noot: weekmakers van lijmen op rubber-basis op sommige soorten belijningstape kunnen polyurethaanlakken zacht maken en beschadigen. Gebruikte tapes moeten een "lage kleefkracht" hebben en moeten zo kort mogelijk op hun plaats zitten.

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1) Schud de can grondig en giet de benodigde hoeveelheid Bona SuperSport Pure HD in een Bona mengemmer.
- 2) Tijdens het machinaal mixen voeg langzaam 9% Bona R Harder toe in de emmer (een volle fles per can). Mix het mengsel grondig gedurende 1 minuut. **Noot: de harder mag niet direct worden toegevoegd in de Bona SuperSport Pure HD can.**
- 3) Laat het mengsel nog minimaal 5 minuten reageren vóór gebruik en gebruik het mengsel binnen de aangegeven pot life van 2 uur.
- 4) Breng Bona SuperSport Pure HD aan met een Bona SuperCoat Roller (11 mm vacht) met een verbruik van ca. 8-10 m²/liter. Rol kruislings met een vloeiende en soepele beweging en voorkom opeenhopen van het product.
- 5) Als er een tweede applicatie is vereist, dan moet dit worden uitgevoerd tussen 2 en maximaal 12 uur na de vorige laag. Als de vorige laag Bona SuperSport Pure HD meer dan 12 uur droogtijd heeft gehad, dan moet er licht worden tussengeschuurd met een Bona Scrad Pad. Na het schuren het oppervlak grondig reinigen voordat u de volgende laag aanbrengt.



Bona SuperSport Pure HD

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN COATING

Geweldig elastisch oppervlak, voor geweldige sport

Het uithardingsproces duurt ongeveer 3 dagen (90% uitgehard na 24 uur, 100% na 72 uur) in goede condities. Plaats niets op het oppervlak voordat de vloer volledig is uitgehard. De vloer mag na 8 uur worden belopen, maar blijft gevoelig voor krassen en beschadigingen totdat de coating volledig is uitgehard! Tijdens de eerste week niet nat reinigen totdat het volledig is uitgehard.

Ter ondersteuning en versnelling van het droogproces worden geschikte ventilatoren aanbevolen.

OPNIEUW COATEN

De vloer moet periodiek opnieuw worden gecoat met extra lagen Bona SuperSport Pure HD om een veilig, antislip, hoogwaardig oppervlak te houden en te voorkomen dat de vloer moet worden kaalgeschuurd.

ONDERHOUD

Reinig de vloer met Bona SuperSport Cleaner (regelmatig gebruik) en Bona SuperSport Deep Clean (voor periodiek, intensief reinigen als het oppervlak glad is geworden). Het uiterlijk en de toestand van de vloer moeten regelmatig worden gecheckt als onderdeel van een doorlopend onderhoudsplan. Om een veilig en professioneel ogend oppervlak te behouden en om te voorkomen dat het opnieuw moet worden kaalgeschuurd, moet de vloer met tussenpozen worden behandeld met extra lagen Bona SuperSport Pure HD.

BELANGRIJK!

- Weekmakers die worden aangetroffen in materialen zoals ondertapijten, meubelpoten, wielotjes en lijmen die voor bevestiging worden gebruikt, kunnen leiden tot verweking en verkleuring. Blootstelling aan haarkleurmiddelen of rubber autobanden, fietsbanden en kinderwagenbanden kan leiden tot permanente, onomkeerbare verkleuring van het oppervlak. Gebruik bescherming of vermijd dit contact volledig.
- Gemorst materiaal moet onmiddellijk worden verwijderd. Onbedoeld morsen kan cosmetische vlekken veroorzaken of het oppervlak beschadigen.
- Houd er rekening mee dat hoewel Bona SuperSport Pure HD is ontworpen om een afgesloten oppervlak te creëren dat bestand is tegen slijtage, strepen en morsen etc., dat het onbeheerd morsen van wijn, koffie, thee en soortgelijke dranken een hardnekkige cosmetische vlek op het oppervlak kan veroorzaken. Er moeten maatregelen worden ondernomen om de kans hierop te verkleinen.
- Door de specifieke samenstelling van PU-vloeren bestaat het risico op migratie van componenten in de vloer die verkleuring kunnen veroorzaken. Om deze reden raden wij het gebruik van Bona SuperSport Pure HD op PU-vloeren niet aan.

De informatie in dit document en alle andere adviezen & aanbevelingen die wij geven om de uitvoerder te helpen en bij te staan, zijn gebaseerd op eerdere ervaringen en uitgebreide testen, maar pretenderen niet volledig te zijn. Vanwege het brede scala aan mogelijke toepassingen en toepassingsomstandigheden van onze producten, ontslaan we de gebruikers niet van de noodzaak om hun eigen testen uit te voeren of technisch advies in te winnen bij Bona vóór gebruik. Bona kan alleen garantie geven op haar producten en niet op de constructie als geheel. Neem de aanbevelingen van de vloerfabrikant en de bepalingen van relevante normen in acht.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com
Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com