



Bona Traffic GO

SJÄLVTVÄRBINDANDE, VATTENBASERAD TOPPLACK

Nästa generations topplack



Med en ny generation av 2K-härdningsteknik kombinerar Bona Traffic GO enkelheten och effektiviteten hos ett 1K-lack med hållbarheten och prestandan hos en äkta 2K-produkt. Den innovativa Bona Traffic GO med inbyggd härdare är redo att användas direkt från dunken och ger utmärkt skydd till trägolv i alla typer av utrymmen. Formuleringen prioriterar miljö och användarsäkerhet, vilket resulterar i en mycket hållbar och säker produkt som överträffar dagens krav och sätter ribban högt för branschen.

- Shake & GO – Ingen härdare att tillsätta – Inget svinn
- Hög slitstyrka
- Inbyggd härdare – aktiveras vid applicering
- Klar formulering – Lacken gulnar ej



Bona Traffic GO

SJÄLVTVÄRBINDANDE, VATTENBASERAD TOPPLACK

Nästa generations topplack

TEKNISKA DATA

Produkttyp:	Självvärbindande, vattenburen polyuretanbaserad topplack
Torrhalt:	Cirka 30%
Glans (vid 60°):	Silkmatt 45–50%, Matt 20–25%, Extra Matt 9–13%, Ultra Matt ca 5% (på glas)
Utspädning:	Vid behov, kan 4% Bona Retarder tillsättas för längre öppentid.
Torktid, upptill:	Överlackering: 2–3 timmar* Lätt användning: 8 timmar* Full belastning: 24 timmar* Övertäckning: 3 dygn* *vid normalt inomhusklimat, 20°C/60% RF.
Verktyg:	Bona Roller 11 mm alternativt Bona Applikator.
Åtgång:	8–10 m ² /liter per strykning
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Rengöring:	Tryck ut/stryk av lack från verktygen innan de noggrant rengörs med vatten.
Lagringstid:	1 år från tillverkningsdatum i öppnad originalförpackning.
Lagring/Transport:	Temperaturen får inte understiga +5°C eller överstiga +30°C under lagring och transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning:	3 x 5 liter
Certifikat:	EMICODE; EC1 ^{plus} – För mycket låg emission inomhus

Ytterligare detaljerad information finns i det tillämpliga säkerhetsdatabladet.

FÖRBEREDELSE

Se till att golvet är acklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och är fritt från slipdamm, olja, vax och andra föroreningar.

Före applicering skall ytan grundlackeras med en vattenburen grundlack från Bona, se behandlingsschema nedan.

Låt lack nå rumstemperatur, sätt i silen och skaka behållaren noga före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18–25°C och 30–60% RF.

Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. **Lägsta temperatur för att använda lacken är 13°C.**

BEHANDLINGSSCHEMA

Obehandlat trägolv:

- 1 x Bona grundlack
Lätt slipning med korn 150
- 2 x Bona Traffic GO

OBS: Det rekommenderas inte att applicera mer än två lager grundlack och/eller topplack per dag på grund av risken för kraftigt träresning. Sörj för god ventilation under torkning. Dåliga torkförhållanden kan minska produktens prestanda och vidhäftning.



Bona Traffic GO

SJÄLVTVÄRBINDANDE, VATTENBASERAD TOPPLACK

Nästa generations topplack

APPLICERING

- 1) Skaka lackdunken kraftigt i 30 sekunder före användning.
- 2) Applicera med en Bona Roller 11 mm. Åtgång 8–10 m²/liter. Rulla korsvis för att säkerställa en jämn applicering. Håll alltid en "våt kant" för att undvika överlappningar.
- 3) Låt torka ordentligt innan du applicerar ytterligare lager. Säkerställ god ventilation. Vid behov, gör en mellanslipning med Bona Scrad System P150-korn (eller finare) och dammsug innan du applicerar ett sista lager lack. **Obs:** Om det föregående lagret av lack/primer har fått mer än 24 timmars torktid krävs alltid en mellanslipning.

Efter den sista appliceringen kan ytan utsättas för lätt gångtrafik efter 8 timmar och kan utnyttjas fullt ut efter 24 timmar. Låt ytan torka i minst tre dagar innan du täcker med mattor eller annan golvbeläggning. Undvik också att placera tunga föremål eller fukta golvet under denna tid.

STÄDNING & UNDERHÅLL

Rengöring med rätt produkter är lätt. När du väljer Bona rengörings- och underhållsprodukter kan du koppla av och veta att du har valt den bästa möjliga produkten för att hjälpa dig att ta hand om ditt golv.

Underhållsinstruktioner för slutanvändare finns på Bona Traffic GO-produktsidan på bona.com. Detaljerade underhållsinstruktioner finns tillgängliga för både konsumenter och kommersiella slutanvändare. Skriv ut en kopia av de relevanta instruktionerna och ge den till slutanvändaren.

VIKTIGT!

- Mjukgörare som finns i material som mattunderlag, möbelben, hjul och lim som används för fixering kan leda till uppmjukning och missfärgning. Exponering för hårfärgningsmedel eller gummidäck på bilar, cyklar och barnvagnar kan leda till permanent, irreversibel missfärgning av ytan. Använd skydd eller undvik kontakt mot golvytan helt.
- Spill ska tas bort omgående. Spill som ligger kvar under en längre tid eller torkar in kan orsaka kosmetiska fläckar eller skada ytan.
- Observera att även om Bona-lacker är designade för att ge en förseglad yta som är motståndskraftig mot slitage, nötning och spill etc. så finns det inget ytbehandlingssystem som kan förhindra fysisk skada på virket eller "härda" golvet. Fördjupningar i träet och repor kan orsakas av möbler, tappade föremål, hundklor etc. och åtgärder bör vidtas för att minska risken för att detta inträffar.

Informationen i detta dokument och alla andra råd och rekommendationer som vi tillhandahåller för att hjälpa och assistera utföraren är baserad på tidigare erfarenhet och omfattande tester, men gör inga anspråk på att vara kompletta. På grund av det breda utbudet av möjliga tillvägagångssätt och villkor för användning av våra produkter, befriar vi inte användare från behovet av att utföra sina egna försök eller att söka teknisk rådgivning från Bona före användning. Bona kan bara garantera sina produkter och inte konstruktionen som helhet. Följ rekommendationer från golvtilverkaren och bestämmelser i relevanta standarder.